

Antislip Stroefheid R-waarde

Versie 01 | 07-06-2024

Stroefheid (R-waarden) volgens DIN 51130					
Systeem/Product	R9	R10	R11	R12	V klasse
1. EpoRol vol en zat ingestrooid met kwarts 0,5-1mm 2. Sealen met EpoRol				x	V8
1. EpoRol vol en zat ingestrooid met kwarts 0,3-0,8 mm 2. Sealen met EpoRol			x		V4
1. EpoRol 2. EpoRol	x				
1. EpoRol 2. EpoRol + 10% Glaspavel 100-200 µm		x			
1. EpoPrimer 2. EP-schraaplaag vol en zat ingestrooid met (kleur) kwarts 0,4-0,8 mm 3. EpoRol of Glosscoat RV-UV			x		V4
EpoRol WB					
1. EpoRol WB 2. EpoRol WB	x				
1. EpoRol WB 2. EpoRol WB + 5% Glaspavel 100-200 µm		x			
1. EpoRol WB 2. EpoRol WB + 5% Glaspavel 300-400 µm			x		
1. EpoPrimer 2. EP-schraaplaag vol en zat ingestrooid met (kleur) kwarts 0,4-0,8 mm 3. EpoRol WB 4. EpoRol WB				x	V4
Gietvloer met matte aflak					
1. Gietvloer 2. HQ-lak + 1% Glaspavel 100-200 µm 3. HQ-lak		x			
1. Gietvloer 2. HQ-lak + 5% Glaspavel 100-200 µm 3. HQ-lak			x		
1. Gietvloer 2. HQ-lak 3. HQ-lak	x				

Romar-Voss Floor Systems

Bevelantstraat 5
6088 PB Roggel
+31 (0)475 49 10 19
info@romar-voss.nl
romar-voss-floorsystems.nl