

Chemicaliënbestandheidslijst TerraMat UV

Versie 01 | 02-03-2026

	Verandering na [weken]*		Verandering na [weken]*
Broomzuur 5%	13	Ammoniak 5%	1
Broomzuur 10%	4	Drinkwater	22
Zoutzuur 5%	15	Gedestilleerd water	20
Zoutzuur 10%	4	Zeewater	20
Waterstoffluoride 5%	17	Natriumchloride 5%	44
Waterstoffluoride 10%	2	Natriumchloride 10%	>52
Zwavelzuur 5%	17	Ammoniumchloride	>52
Zwavelzuur 10%	17	Chloorkalk	40
Zwavelzuur 20%	12	Wijnsteen (Tartraat)	13
Zwavelzuur 30%	1	Methanol	4
Zwavelzuur 50%	1	Ethanol 15%	44
Salpeterzuur 5%	13	Ethanol 50%	22
Salpeterzuur 10%	6	Ethanol 70%	13
Fosforzuur 5%	13	Ethanol 96%	11
Fosforzuur 10%	13	Isopropanol	35
Fosforzuur 50%	22	Butanol	26
Boorzuur 10%	13	Ethyleenglycol	>52
Azijnzuur 5%	3	Di-acetonalcohol	26
Azijnzuur 10%	2	Cyclohexanol	3
Mierenzuur 5%	2	Benzylalcohol	7
Mierenzuur 10%	1	White spirit (terpentine)	>52
Lijnzaadolie vetzuur	44	Petroleumether	>52

Kokosolie vetzuur	35	Tolueen	>52
Sojaolie vetzuur	44	Xyleen	>52
Oleïne vetzuur	>52	Ethylzuur	33
Oxaalzuur 10%	>52	Methylglycolzuur	22
Barnsteen zuur 10%	13	Ethylglycolzuur	>52
Malëinezuur 10%	46	Acrylaatzuur methylester	12
Wijnsteen zuur 5%	46	Aceton	3
Citroenzuur 10%	40	Methylethylketon	17
Melkzuur 10%	46	Methylisobuthylketon	>52
Melkzuur concentraat	17	Cyclohexanon	40
Natriumhydroxide 5%	10	Tetrachloorkoolstof	>52
Natriumhydroxide 10%	9	Dichloorethyleen	6
Natriumhydroxide 20%	9	Dichloorpropaan	40
Natriumhydroxide 30%	9	Trichloorethyleen	44
Natriumhydroxide 40%	9	Perchloorethyleen	33
Kaliumhydroxide 5%	10	Kerosine	46
Kaliumhydroxide 10%	9	Skydrol A 500	>52
Kaliumhydroxide 20%	9		
* Resistentie bij continue belasting			

Romar-Voss Floor Systems

Bevelantstraat 5
6088 PB Roggel
+31 (0)475 49 10 19
info@romar-voss.nl
romar-voss-floorsystems.nl